



# HOLZLEIM PVAC ES30 (D2)

## SCHNELLHÄRTENDER, FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGER PVAC-HOLZLEIM



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Universell einsetzbarer, schnellhärtender, feuchtigkeitsbeständiger Holzleim auf PVAC-Basis.


### ANWENDUNGSBEREICH

Für feuchtigkeitsbeständige (D2) Verleimungen von fast allen weichen, harten und exotischen Holzsorten. Geeignet für passgenaue, nicht-tragende Holzkonstruktionen aus verschiedenen Holzverbindungen wie Zinkenverbindungen, Schwalbenschwanzverbindungen, Schlitz- und Zapfenverbindungen. Geeignet für Innenanwendungen wie z.B. Türen, Möbel, etc.. Zur flächigen Verleimung von Holz, Weich- und Hartfaserplatten, Spanplatten, Multiplex, MDF, Papier und Karton. Auch für die Verleimung von Furnier und Hartplastikplatten (HPL, Formica, Duropal, Resopal) auf Holzuntergründen. D2: Innenräume, in denen gelegentlich kurzzeitig eine erhöhte relative Luftfeuchtigkeit auftritt wobei der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 18 % bleibt.

### EIGENSCHAFTEN

- Schnellhärtend
- Für Innenanwendungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Nach dem Trocknen transparent
- Lösungsmittelfrei
- Überstreichbar

### ZULASSUNGEN & NORMEN

Zulassungen	
	KOMO: Klebstoffe für nicht-tragende Anwendungen. Zertifikat 32394 (EN 204: Klasse D2).
Normen	
<b>EN 204 D2</b>	EN 204: D2

### VORBEREITUNG

**Verarbeitungsbedingungen:** Die Temperatur der Umgebung, des Klebstoffes und der zu klebenden Materialien darf nicht niedriger als +5°C sein. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 65 % und der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zwischen 8 % und 12 % liegen.

**Vorbereitung der Oberflächen:** Oberflächen müssen sauber, staub- & fettfrei und gut passgenau sein. Ölige Hölzer mit Griffon Reiniger entfetten.

**Hilfsmittel:** Zahnspatel (1 mm), Pinsel, Rolle, pneumatische Spritzeinrichtung für den Klebstoffauftrag, Klemme oder Presse.

### VERARBEITUNG

**Verbrauch:** 5 - 7 m<sup>2</sup>/kg bei beidseitigem Auftrag und je nach Materialeigenschaften.

#### Gebrauchsanleitung:

Den Klebstoff dünn und gleichmäßig mit einem Zahnspachtel (1 mm), einem Pinsel, einer Rolle oder einer pneumatischen Sprühpistole auf eine oder beide Flächen auftragen und einige Minuten einziehen lassen. Die Verbindung innerhalb von 6 Minuten fügen und danach klemmen oder pressen.

**Flecken/Rückstände:** Klebstoffreste sofort mit Wasser entfernen. Getrocknete Klebstoffreste können nur mechanisch entfernt werden.

**Zu beachten:** Es kann zu Korrosion auf metallischen Teilen (z.B. Pumpen oder Maschinenteilen) kommen. Nur Werkzeuge zur Verarbeitung verwenden, die resistent gegen Säuren sind.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.



# HOLZLEIM PVAC ES30 (D2)

## SCHNELLHÄRTENDER, FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGER PVAC-HOLZLEIM

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Polyvinylacetat-Dispersion
Farbe:	Weiß
Farbe nach Aushärtung/ Trocknung:	Transparent
Dichte ca.:	1.1 g/cm <sup>3</sup>
Verdünnung:	Nur mit Wasser verdünnen.
Füllungsvermögen:	Null
Flammpunkt:	K3 (>55°C)
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-20 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	60 °C
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Gut
Offene Zeit (bei 20°C) ca.:	6 Minuten
Überstreichbarkeit:	Gut
pH-Wert ca.:	4,5
Anpressdruck:	5-10 kg/cm <sup>2</sup>
Festkörpergehalt ca.:	60 %
Anpresszeit:	4-15 Minuten (bei Spannung länger)
Viskosität:	Flüssig
Viskosität ca.:	12000 mPa·s
Wasserbeständigkeit:	Beschränkt
Umschlagspunkt / Weißpunkt:	6 °C

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 36 Monate.

Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Das Produkt in der verschlossenen Verpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +20 °C lagern.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.